



شرکت مادر تخصصی آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک  
اداره کل آزمایشگاه استان هرمزگان

شماره کار: ۷۰۰۱۰۴۴۲

پروژه: مرغوبیت مصالح تولیدی معدن  
مقتضای: معدن سنگ لاشه گوهر بندر پل

نتایج آزمایشهای فیزیکی و مکانیکی مصالح

ضرب نرمی %	درصد سایش لس آنجلس %	درصد جذب آب %	وزن مخصوص		ضرب تطویل و تورق B.S 812		درصد شکستگی در یک جعبه	درصد ارزش ماسه ای	شماره نمونه آزمایشگاهی	مشخصات مصالح میلی متر
			ASTM C 127 ASTM C 128	ظاهر	حقیقی	درصد تطویل				
--	۳۴	--	--	--	۳۰	۱۴	۹۶	--	۳۵۵۷۹۰	اساس
--	۳۱	--	--	--	۲۹	۱۵	۹۵	--	۳۵۵۷۹۱	زیراساس
--	۴۰	۰/۷	۲/۷۲۶	۲/۶۷۷	۱۳	۱۵	۹۲	--	۳۵۵۷۹۳	۱۲-۲۵
--	۴۰	۱/۲	۲/۷۵۹	۲/۶۶۹	۱۳	۳۵	۹۵	--	۳۵۵۷۹۴	۶-۱۲
--	--	۱/۱	۲/۷۵۴	۲/۶۷۷	--	--	--	--	۳۵۵۷۹۲	۴-۸
۳/۸۹	--	۱/۲	۲/۷۴۹	۲/۶۶۲	--	--	--	۸۹	۳۵۵۷۹۵	۰-۶ (شسته)
۳/۴۹	--	۱/۲	۲/۷۵۹	۲/۶۶۹	--	--	--	۸۷	۳۵۵۷۹۶	۰-۶ (کد ۰۱)
--	--	۱/۲	۲/۷۵۰	۲/۶۶۱	--	--	--	۸۸	۳۵۵۷۹۷	۰-۶ (کد ۰۲)

